

PRODUCTO: LATEX PARA EXTERIORES PIN3

SERIE 6800

RTE3 - 5



CARACTERÍSTICAS

Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica, diseñada para decorar y proteger superficies de mampostería interiores y exteriores.

Producto con Certificación Sello de Calidad INEN NTE INEN 1544.

Disponible en blanco y colores directos.

| PARAMETROS | VALORES | MÉTODOS DE REFERENCIA |
|--|---|-----------------------|
| Acabado | Mate | N/A |
| *Tiempo de secado al tacto | 1 h | MT0157 |
| *Tiempo de secamiento para repintar | 3 - 4 h | MT0034 |
| Viscosidad a 25°C, | 114-125 KU | MT0002 |
| Densidad a 25°C | 1.3570 – 1.4570 g/ cm ³ | MT0001 |
| Contenido de sólidos en peso | 55+/- 5% (Depende del color) | MT0045 |
| Contenido de sólidos en volumen | 33+/- 3% (Depende del color) | MT0144 |
| VOC(libre de agua y exentos) | 38 g/l | ASTMD 3960 |
| Rendimiento Teórico | 9 m ² /l a 1.5 mils de espesor | ---- |
| Vida útil | 24 meses. | ---- |

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Condiciones normales de 20°C y 60%HR)

Presentación: disponibles en galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Recomendada para la protección, decoración de mamposterías tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas.

LATEX PARA EXTERIORES se caracteriza por:

- Durable.
- Excelente cubrimiento.
- Buena nivelación.
- Buena resistencia a hongos.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente, posterior proceda a sellar la superficie de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
- Fisuras menor a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por PINTURAS CONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.
- Muy importante acondicionar las superficie con sellador de paredes Sellacril (SA00), diluido en una relación de 1 parte de Sellacril con 1 parte de agua para exteriores y para interiores se recomienda una dilución de 1 parte de Sellacril con 2 partes de agua.
- En superficies exteriores es necesario el uso de sellador para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deteriore la capa de acabado final.
- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 10°C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Humedad relativa: 60% máximo

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Si se requiere, diluir 4:1 es decir cuatro partes de producto en una parte de agua.

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Brocha.



PRODUCTO: LATEX PARA EXTERIORES PIN3

SERIE 6800

RTE3 - 5

- Rodillo
- Airless.

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice el producto con una espátula.

Limpieza de equipos: se lo puede hacer con agua.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA