



El maestro del cambio

## BUCANERO CANCHAS BC200

### CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento de excelente resistencia a la intemperie, formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño. Diseñado para proteger y realzar la apariencia de superficies de concreto.

Producto que cumple con la norma INEN NTE INEN 1544 como pintura tipo I.

Disponible en blanco y una amplia gama de colores directos.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<b>Acabado</b>	Mate	N/A
<b>*Tiempo de secado al tacto</b>	1 h	MT0157
<b>*Tiempo de secamiento para repintar</b>	3 - 4 h	MT0034
<b>Viscosidad a 25°C</b>	100 - 110 KU	MT0002
<b>Densidad a 25°C</b>	1.2 – 1.4 g/ cm <sup>3</sup>	MT0001
<b>Contenido de sólidos en peso</b>	45 ± 3% (depende del color)	MT0045
<b>Contenido de sólidos en volumen</b>	32 ± 2%	MT0144
<b>VOC (libre de agua y exentos)</b>	< 100g/l	ASTMD 3960
<b>Rendimiento Teórico</b>	8 m <sup>2</sup> /l a 1.5 mils espesor	-----
<b>Vida útil</b>	24 meses.	-----

**Presentación:** disponible en galón y caneca.

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

### USOS

Desarrollado para uso en:

- Concreto

Se caracteriza por:

- Excelente durabilidad.
- Optima Adherencia.
- Resistente a la alcalinidad.
- Buen Cubrimiento.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### Para uso directo sobre concreto.

Para superficies lisas se recomienda crear puntos de anclaje mediante el uso de Lavaplus100, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

#### REPINTE

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta.

#### SUPERFICIE NUEVA

- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Eliminar suciedad, polvo, grasa, u otras impurezas.
- Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Muy importante acondicionar la superficie con SELLACRIL (SA00).
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

### APLICACIÓN

**Temperatura Ambiente:** mínima: 10°C  
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Diluyente recomendado:** Agua

**Proporción de dilución:** Si se requiere, diluir 4:1 es decir cuatro partes de producto en una parte de agua.

**Equipo de aplicación:** Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

#### Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice el producto con una espátula.

**Limpieza de equipos:** Utilizar agua limpia.



## **BUCANERO CANCHAS BC200**

### **PRECAUCIONES**

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir, lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico de PINTURAS CONDOR. Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.